



Technický list 03.08 Parketový tmel

Výrobok Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, plasticko-elastický spoj.

Vlastnosti Bez rozpúšťadiel;
 Vysoká priľnavosť na drevo, stenu, betón a pod.
 Ľahká aplikácia, pretierateľný;

Použitie - Pre interiéry;
- Tmelenie škár drevných parketových a lamino podláh;
- Tmelenie škár podlahových líšt, medzi stenou a schodišťom;

Balenie Kartuša 310ml

Farba Javor (RAL 1001 beige), tmavý dub (RAL 1011 beige mavrone), smrek (RAL 1002 giallo sabbia), breza, čerešňa, teak / mahagón (RAL 8012), buk (RAL 1123), dub, buk stredný, čerešňa stredná.

Technické údaje

Základ	-	akryl	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,72	
Sušina	%	86	
Miešací pomer			
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +75	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Tepelný rozsah použitia	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	900	(pri sile 3mm a tlaku 6,3Bar)
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	~ 5	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Stekavosť	mm	< 2	(podľa ISO 7390)
Objemové zmeny	%	< 0	(podľa DIN 52 451)
Dilatačná schopnosť	%	± 7,5	
Ťažnosť	%	250	(podľa DIN 53 504)
Modul 100%	MPa	0,5 (N/mm ²)	(podľa DIN 53 504)
Tvrdosť podľa Shore A(3s)	°	40±3	(podľa DIN 53 505)
Skladovateľnosť	mesiace	24	(pri teplotách od +5°C do +25°C)
Minimálna šírka škáry	mm	4	
Maximálna šírka škáry	mm	25	
Približná spotreba	vzorec		$\text{dĺžka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šírka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$
Približná spotreba z 310 ml	príklad		$\text{dĺžka spáry [m]} = \frac{310 [\text{ml}]}{4 [\text{mm}] \cdot 6 [\text{mm}]} = 12,9 \text{m}$
Približná spotreba z 310 ml	m	12,9	(pre špáru 4 x 6 mm)

Obmedzenie Okrem iného nie je vhodné pre použitie na PE, PP a teflón.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.

Ošetrovanie (príprava) Veľmi savé podklady odporúčame ochrániť penetračným náterom S2802A alebo S-T70 prípadne riedeným tmelom s vodou v pomere 1:2.

podkladu Materiál: technický benzín

Čistenie Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Viď «Kartu bezpečnostných údajov 03.08».

Aktualizované Aktualizované dňa: 19.06.2008 Vyhotovené dňa: 08.11. 2001

svetový výrobca tmelov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt – prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163/1100

IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 03.08 **Parquetový tmel**

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

svetový výrobca tmelov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt – prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163/1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149