


TECHNICKÝ LIST

Vydanie 03/2025

ROZMERY

FORMÁT		BLOS BASE [AVSPT(-)] Small Plank	ORO BASE [AVSTT(-)] Small Tile
Šírka	EN 17539:2021-08	189 mm	303 mm
Dĺžka	EN 17539:2021-08	1251 mm	610 mm
Počet lamiel v balení		12	15
m ² v balení		2,837 m ²	2,772 m ²
Hmotnosť v balení		18,8 kg	18,4 kg
Celková hmotnosť na jednotku plochy	EN ISO 23997:2012-02	6503 g/m ²	
Hrúbka	EN 17539:2021-08	4 mm	
Povrchová úprava		Zdokonalená PU-povrchová úprava s technológiou Scratch & Stain Guard	
Pero a drážka		Uniclic® connection	
Drážky		Genuine	

POSTAVIŤ PANELU



- 1 Vrchný lak
- 2 PVC nášľapná vrstva
- 3 PVC tlačová fólia
- 4 PVC mäkká vrstva
- 5 PVC podklad so 2 sklenenými vláknami

TOVÁRENSKÁ ZÁRUKA

	METÓDA	PARAMETRE	HODNOTY
Trieda použitia	EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05	Trieda	23 - 33
Produktová norma	EN 16511:2023-05		
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Notified body	NB 2401 - CRET
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK
Záruka	Obytných priestoroch	Viď. záruka	Doživotná
	Komerčné použitie	Viď. záruka	5 rokov - na vyžiadanie do 15 rokov

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	QUICK-STEP HODNOTY
Hranatnosť a rovnosť	EN 17539:2021-08		$q_{max} \leq 0,20 \text{ mm} \mid s_{max} \leq 0,30 \text{ mm/m}$	$q_{max} \leq 0,20 \text{ mm} \mid s_{max} \leq 0,30 \text{ mm/m}$
Farebná stálosť	EN ISO 105-B02:2014-08	Modrá referencia	Trieda ≥ 6	Trieda > 7
Rozmerová stabilita	EN ISO 23999:2021-11	6 h pri 80°C	$\leq [0,15]\%$	$\leq [0,15]\%$
Dvihanie sa okrajov/hrán pozdĺž spojov	EN ISO 23999:2021-11		$\leq [2] \text{ mm}$	Priemerný výsledok výroby: $\leq [1] \text{ mm}$
Odolnosť proti opotrebeniu	ISO 24338:2022-03, Procedure B		$\geq 5000 \text{ cyklov}$	Priemerný výsledok výroby: $\geq 7000 \text{ cyklov}$
Odolnosť proti nárazu	EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F		$\geq 1600 \text{ mm}$	Priemerný výsledok výroby: $\geq 1800 \text{ mm}$
Odolnosť proti poškrabaniu	EN 16094:2021-06, method A and B		$\Delta R' \leq 1,5 (60^\circ)$	$\Delta R' < 1$ MSR-B1
Vplyv kolieskovej stoličky	EN ISO 4918:2021-03	Bez podložky Na HEAT podložke <u>Len na použitie v domácnostiach</u> Na COMFORT podložke Na TRANSIT podložke	$\geq 25000 \text{ cyklov}$ $\geq 10000 \text{ cyklov}$	Bez delaminácie, bez porušenia Bez delaminácie, bez porušenia
Vplyv nábytkovej nožičky	EN ISO 16581:2019-06	Foot 0,1 mm / 32 kg		Žiadne viditeľné poškodenie
Odolnosť proti bodovému zaťaženiu	EN ISO 24343-1:2012-01		$\leq 0,1 \text{ mm}$	Priemerný výsledok výroby: $\leq 0,05 \text{ mm}$
Odolnosť proti škrvnám	EN 438-2:2016+A1:2018-12	Acetón - Káva - NaOH - H2O2 - Lak na topánky	$\leq 18\%$	Trieda 5 (Bezo zmeny)
Bez deformácií vplyvom vlhkosti	ISO 24336:2005-03			Bez deformácií vplyvom vlhkosti
Sila zámku	ISO 24334:2019-07	Fmax dlhá strana Fmax krátka strana	$\geq 1,0 \text{ kN/m}$ $\geq 1,5 \text{ kN/m}$	$\geq 1,0 \text{ kN/m}$ $\geq 1,5 \text{ kN/m}$
Vodeodolnosti	ISO 4760:2022-05	Kvalitatívne hodnotenie pre obnovenie objemu Kvantitatívne hodnotenie pre obnovenie objemu Netesnosť spojov		Trieda 1 (Bezo zmeny) $\leq 0,02 \text{ mm}$ Žiadny únik
Akustická izolácia	DIN EN ISO 717-2:2013-06	Redukcia kročajového hluku	Na HEAT podložke Na COMFORT podložke Na TRANSIT podložke	$\Delta L_w = 14 \text{ dB}$ $\Delta L_w = 18 \text{ dB}$ $\Delta L_w = 18 \text{ dB}$
Podlahové vykurovanie		Vhodné pre všetky štandardné vykurovacie systémy IN cementové podklady. Obmedzená aplikácia s vykurovacími fólmami a alternatívami. Maximálna kontaktná teplota $\leq 27^\circ\text{C}$. Pozrite si samostatné pokyny na inštaláciu.		

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	QUICK-STEP HODNOTY
EPD				
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-05158
Finnish Building Emission				M1: Veľmi nízke emisie, bez zápach
Emisie formaldehydu	EN 717-1:2004-10	Bez pridania formaldehydov vo výrobe E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)		< Detekovateľný limit
TVOC 28 dní	ISO 16000 časť 9-6	AgBB požiadavky po 28 dňoch $<1000 \text{ } \mu\text{g/m}^3$		< $20 \text{ } \mu\text{g/m}^3$
Klasifikácia požiarnej odolnosti	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Odolnosť proti teplu	EN 12667:2001-01	Bez podložky Na HEAT podložke Na COMFORT podložke Na TRANSIT podložke		0,013 $\text{m}^2 \text{ K/W}$ 0,023 $\text{m}^2 \text{ K/W}$ 0,033 $\text{m}^2 \text{ K/W}$ 0,058 $\text{m}^2 \text{ K/W}$
Odolnosť proti šmyku	EN 13893:2002-11		$\mu \geq 0,30$	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
	BS EN 16165:2021 Annex C (UKSRG)	Vlhká		Nízky potenciál sklzu (PTV96 ≥ 36)
		Suchá		Nízky potenciál sklzu (PTV96 ≥ 36)
	UNE-EN 16165:2022 Annex C Anexo Nacional A (ES)	Vlhká Suchá		PTV ₅₇ ≥ 22 PTV ₉₆ ≥ 58
Obsah	Ťažké kovy + olovo/kadmium			Neobsahuje
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	Karcinogénne, mutagénne alebo reprotoxické zložky triedy 1A a 1B (Zoznam kandidátov)			Neobsahuje
REACH				Vyhovujúci
Zmäkčovadlo	Zmäkčovadlo bez ftalátov okrem recyklovaný obsah			
Recyklovaný obsah	Minimum 22% Pre-Consumer Recycled PVC Content			SCS-RC-20324

