

Bona Mix&Fill Plus

Technický list

Bona Mix&Fill Plus je spárový tmel na vodní bázi s vysokým obsahem pojiva v sušině, určený k rychlému a účinnému vyplnění spár a prohlubní na dřevěné podlaze. Produkt je míchán s dřevným brusným prachem z aktuální podlahy, jenž má být ošetřena. Dodává přírodní zbarvení, které ladí se zbytkem podlahy. Bona Mix&Fill Plus může být použit u většiny druhů dřeva a lze jím tmelit spáry do šířky 3 mm.

- Vyjimečná plnicí schopnost
- Rychleschnoucí
- Na vodní bázi, avšak antikorozní (žádné skvrny od rzi)
- Optimální pro lehce a středně zbarvené dřeviny
- Velmi nízký obsah rozpouštědel

Technická data

Obsah sušiny:	cca. 38%
VOC:	max. 15 g/litr
Směšovací poměr:	10 - 15% dřevného prachu k 80 - 90% pojiva
Doba schnutí, do:	- do následné aplikace 15-30 minut* - do broušení 30-60 minut* - do ošetření lakem nebo olejem 1-2 hodiny*
Nářadí k aplikaci:	nerezová špachtle
Spotřeba:	cca. 8-12 m ² /litr, v závislosti na rozměrech a množství tmelených spár
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění:	nářadí zbavte zbytků materiálu vytřením a pak opláchněte minimem vody.
Likvidace odpadů:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy. Prázdné obaly bez zbytků produktu jsou recyklovatelné.
Skladování/transport:	při teplotách od +5°C do +25°C. Nádobu po použití produktu ihned uzavřete.
Trvanlivost:	nejméně 1 rok od data výroby, v původním neotevřeném obalu
Balení:	3 x 5 litrů (44 krabic na paletě)

**Předpokládá se tvorba malých spár na nově položených podlahách při normálních pokojových klimatických podmínkách 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu. Širší a hlubší spáry – delší doba schnutí. Spáry širší než 2 mm potřebují schnout přes noc.*

Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být tmelen, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva se má použít brusivo P60-80 (před konečným brusem). Teplota v místnosti a produktu během aplikace a schnutí nesmí klesnout pod +13°C.

Aplikace

1. Před použitím nádobu důkladně protřepte.
2. Produkt v nádobě smíchejte s jemným, čistým brusným prachem na hladkou konzistenci.

AKTUALIZACE 11/2015
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]

Bona Mix&Fill Plus

Technický list

3. Směs aplikujte pomocí nerezové špachtle na celou plochu podlahy a bude-li nutné, tento postup opakujte.
4. Když bude povrch suchý, odstraňte přebytečný Bona Mix&Fill Plus přebroušením pásovou a okrajovou bruskou s brusivem P100-120.
5. Podlahu ošetřete některým z nátěrových systémů Bona – podle příslušných návodů.

Důležité

Spáry na prkenných podlahách nebo na dřevěné dlažbě se obvykle netmelí. Suchý tmel může vlivem smršťování/rozpínání dřeva praskat a uvolňovat se ze spár.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 11/2015

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]