

CHARAKTERISTIKY PRODUKTU

FORMÁT	IMPRESSIVE DESIGN	
Šírka	131	mm
Dĺžka	655	mm
Počet lamíel v balení	14	
m ² v balení	1,201	m ²
Drážky	s vliisovanou drážkou	
Hrúbka	8,0	mm
Pero a drážka	Unizip	
Záruka proti vodeodolnosti	15	rokov
	72	hodiny (stojatej vode)



BUDOWA WARSTWOWA



1. Vynikajúca vrstva odolná voči opotrebovaniu a poškriabaniu
2. Krištáľovo čistý dekor
3. HDF jadro odolné voči vlhkosti
4. Zadný stabilizátor

TOVÁRENSKÁ ZÁRUKA

	METÓDA	PARAMETRE		
Trieda použitia	EN ISO 10874		Trieda	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Notified body	NB 0493 - Centexbel	DOP: na balení
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	schválený orgán	AB 8515 - Centexbel	DOP: na balení
Záruka	obytných priestoroch	vid'. záruka	Vodeodolnosť	Doživotná
				15 rokov
	Komerčné použitie	vid'. záruka	Vodeodolnosť	5 rokov
				5 rokov

Všeobecné údaje (podľa EN 13329)

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	
Odolnosť proti opotrebeniu	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 4000	cyklov
Trieda opotrebenia	EN 13329		AC4	
Odolnosť proti nárazu	EN 17368	Malá guľa	≥ 35 mm	
	EN 13329	Veľká guľa	≥ 600 mm	
Odolnosť proti poškriabaniu	EN 438-2, 25		Nabíjanie	≥ 3N
Vplyv kolieskovej stoličky	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	15000	cyklov
Hrúbka napučania	ISO 24336	po 24h ponorení pri 20°C	≤ 18%	
Sila zámku	ISO 24334	Fs0,2 dlhá strana	≥ 1 kN/m	
		Fmax dlhá strana		
		Fs0,2 krátka strana	≥ 2 kN/m	
		Fmax krátka strana		
Vplyv nábytkovej nožičky	EN ISO 16581		Žiadne viditeľné poškodenie pri testovaní nohou typu 0	
Zvuk povrchu	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1		Odolnosť proti bodovému zaťaženiu	≤ 0,05 mm
Odolnosť proti škrvnám	EN 438-2	Skupina 1, 2	Trieda	5
		Skupina 3	Trieda	4
Všeobecný vzhľad	EN 13329	Výškové rozdiely	≤ 0,15 mm	
		Medzery medzi spojmi	≤ 0,20 mm	
		Dvíhanie sa okrajov na dlhej strane	Konkávna ≤ 0,50%	
			Konvexná ≤ 1,00%	
		Dvíhanie sa okrajov na krátkej strane	Konkávna ≤ 0,15%	
			Konvexná ≤ 0,20%	
Zmeny rozmerov materiálu vplyvom relatívnej vlhkosti	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Farebná stálosť	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	Sivá referencia	Trieda	≥ 4

Všeobecné údaje (podľa EN 13329)

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	QUICK-STEP HODNOTY
Vodeodolnosti	ISO 4760	Kvalitatívne hodnotenie pre obnovenie objemu	< 3	1
		Kvantitatívne hodnotenie pre obnovenie objemu	≤0,3mm	≤0,01mm
		Netesnosť spojov	Žiadna požiadavka	Žiadny únik

OSTATNE TECHNICKE UDAJE

	METÓDA	PARAMETRE		
Redukcia kročajového hluku	ISO 712/2	Na Quick-Step podložke	ΔLw ≈ 18dB	(V závislosti na použitej podložke)
Podlahové vykurovanie		Na Quick-Step podložke	Vid'. špeciálne inštrukcie	Vhodný
Formaldehyde emission	EN 717-1	ppm	< E0,5	
Anti-static	EN 1815		≤ 2,0 kV	
Klasifikácia požiarnej odolnosti	EN 13501-1	Trieda	Cfl-s1	(so všetkými podložkami Quick-Step)
Odolnosť proti teplu	EN 12667	m²K/W	0,055	m²K/W
Odolnosť proti šmyku	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30	
	EN 16165:2021-10 Annex B		R12	
	UNE-EN 16165:2022 Annex C Anexo Nacional A (ES)	Vlhká	PTV ₃₇ ≥ 45	Trieda 3

CERTIFIKÁTY

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Nordic eco-známka	30290001
EPD	

