

Charakteristiky produktu

FORMÁT

Šírka	396	mm
Dĺžka	1200	mm
Počet lamiel v balení	4	
m ² v balení	1,901	m ²
Drážky	so skosením na 2 alebo 4 stranách	
Hrúbka	8,0	mm
Pero a drážka	Uniclic	
Záruka proti vodeodolnosti	10	rokov



Zloženie dosky



1. Vynikajúca vrstva odolná voči opotrebovaniu a poškriabaniu
2. Krištáľovo čistý dekor
3. HDF jadro odolné voči vlhkosti
4. Zadný stabilizátor

TOVARENSKÁ ZARUKA

	METÓDA	PARAMETRE			
Trieda použitia	EN 13329			Trieda	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Notified body	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: na balení	
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	schválený orgán	AB 0321 - Satra UK	DOP: na balení	
Záruka	obytných priestoroch		viď. záruka	Doživotná	
	Komerčné použitie	Vodeodolnosť		10	rokov
		Vodeodolnosť	viď. záruka	5	rokov
		Vodeodolnosť		5	rokov

Všeobecné údaje (podľa EN 13329)

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	
Odolnosť proti opotrebeniu	EN 13329		≥ 4000	cyklov
Trieda opotrebenia	EN 13329		AC4	
Odolnosť proti nárazu	EN 17368	Malá guľa	≥ 35 mm	
	EN 13329	Veľká guľa	≥ 750 mm	
Odolnosť proti poškriabaniu	EN 438-2, 25		Nabíjanie	≥ 3N
Vplyv kolieskovej stoličky	ISO 4918 (s podložkou)	Type W (EN 12529)	25000	cyklov
Hrúbka napučania	ISO 24336	po 24h ponorení pri 20°C	≤ 18%	
Sila zámku	ISO 24334	Fs0,2 dlhá strana	≥ 1 kN/m	
		Fmax dlhá strana		
		Fs0,2 krátka strana	≥ 2 kN/m	
		Fmax krátka strana		
Vplyv nábytkovej nožičky	EN 424		Ziadne viditeľné poškodenie pri testovaní nohou typu	
Zvuk povrchu	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1		Odolnosť proti bodovému	≤ 0,05 mm
Odolnosť proti škrvnám	EN 438	Skupina 1, 2	Trieda	5
		Skupina 3	Trieda	4
Všeobecný vzhľad	EN 13329	Výškové rozdiely	≤ 0,15 mm	
		Medzery medzi spojmi	≤ 0,20 mm	
		Dvíhanie sa okrajov na dlhej strane	Konkávna ≤ 0,50%	
			Konvexná ≤ 1,00%	
		Dvíhanie sa okrajov na krátkej strane	Konkávna ≤ 0,15%	
			Konvexná ≤ 0,20%	
Zmeny rozmerov materiálu vplyvom relatívnej vlhkosti	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Farebná stálosť	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	Sivá referencia	Trieda	≥ 4

LAMINATE

Všeobecné údaje (podľa EN 13329)

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	QUICK-STEP HODNOTY
Vodeodolnosti	ISO 4760	Kvalitatívne hodnotenie pre obnovenie objemu	< 3	2
		Kvantitatívne hodnotenie pre obnovenie objemu	≤0,3mm	≤0,3mm
		Netesnosť spojov	Žiadna požiadavka	Žiadny únik

OSTATNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

	METÓDA	PARAMETRE		
Redukcia kročajového hluku	ISO 712/2	Na Quick-Step podložke	ΔLw ≈ 18 dB	(V závislosti na použitej podložke)
Horenie cigarety	EN 438-2,30		Trieda	5
Podlahové vykurovanie		Na Quick-Step podložke	Vid'. špeciálne inštrukcie	Vhodný

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

	METÓDA	PARAMETRE		
Emisie formaldehydu	EN 717-1	ppm	<E1	
Anti-static	EN 1815		≤ 2,0 kV	
Reakcia na oheň	EN 13501-1	Trieda	Cfl-s1	
Odolnosť proti teplu	EN12667	m²K/W	0,055	m²K/W
Odolnosť proti šmyku	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30	

CERTIFIKÁTY

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	30290001
Nordic eco-známka	
EPD	

