

TECHNICKÝ LIST


Vydanie 04/2025

ROZMERY

FORMÁT		Standard Plank	Small Tile
Šírka	ISO 24342:2018-11	196 mm	329 mm
Dĺžka	ISO 24342:2018-11	1320 mm	659 mm
Počet lamiel v balení		14	16
m ² v balení		3,622 m ²	3,469 m ²
Hmotnosť v balení		15,19 kg	14,37 kg

Celková hmotnosť na jednotku plochy	EN ISO 23997:2012-02	4063 g/m ²
Hrúbka	ISO 24346:2006-10	2,5 mm
Nášľapná vrstva	EN ISO 24340:2012-02	0,55 mm
Povrchová úprava		Superguard Pro®

POSTAVIŤ PANELU



- 1 Vrchný lak
- 2 PVC nášľapná vrstva
- 3 PVC disajnová vrstva
- 4 Sklenené vlákno
- 5 Kompaktná stredná vrstva z PVC
- 6 Sklenené vlákno
- 7 PVC podklad

TOVÁRENSKÁ ZÁRUKA

	METÓDA	PARAMETRE	HODNOTY
Trieda použitia	EN ISO 10874 / EN ISO 10582:2018-01		Trieda
UPEC (FR)		Certificat n° 345-013.1_01/23 - QB30 - http://evaluation.cstb.fr	23 - 33 - 42*
Produktová norma	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)		U ₃ P ₃ E _{1/2} C ₂
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Notified body	NB 2401 - CRET
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK
Záruka	Obytných priestoroch	Vid. záruka	25 rokov
	Komerčné použitie	Vid. záruka	10 rokov

* Platí len pre plne lepenú inštaláciu, nie pre voľne položené podložky

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	HODNOTY
Hrnatosť a rovnosť	ISO 24342:2018-11		≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm	≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm
Nášľapná vrstva	EN ISO 10582:2018-01			Type 1
Odoľnosť proti nárazu	EN 13329:2006+A1:2008-08 - Annex F			≥ 1600 mm
Vplyv kolieskovej stoličky	ISO 4918:2016-03	25000 cyklov		Bez delaminácie, bez porušenia
Vplyv nábytkovej nožičky	EN ISO 16581:2019-06	Foot 0,1 mm / 32 kg		Žiadne viditeľné poškodenie
Odoľnosť proti bodovému zaťaženiu	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,1 mm	Priemerný výsledok výroby: 0,05 mm
Rozmerová stabilita	EN ISO 23999:2021-11	6 h pri 80°C	≤ 0,25 %	Priemerný výsledok výroby: ≤ 0,05 %
Dvihanie sa okrajov/hrán pozdĺž spojov	EN ISO 23999:2021-11		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Farebná stálosť	ISO 105-B02:2014-09	Modrá referencia	Trieda ≥ 6	Trieda ≥ 6
Akustická izolácia	DIN EN ISO 717-2:2013-06	Redukcia kročajového hluku	Lepená Na Flex Pro podložke	ΔL _w = 3 dB ΔL _w = 10 dB
Podlahové vykurovanie		Vhodné pre všetky štandardné vykurovacie systémy IN cementové podklady. Obmedzená aplikácia s vykurovacími fólmami a alternatívami. Maximálna kontaktná teplota ≤ 27°C. Pozrite si samostatné pokyny na inštaláciu.		

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	HODNOTY
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-02828
Emisie formaldehydu	EN 717-1:2004-10	Bez pridania formaldehydov vo výrobe	E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)	< Detekovateľný limit
TVOC 28 dní	ISO 16000 časť 9-6	AgBB požiadavky po 28 dňoch $<1000 \text{ } \mu\text{g/m}^3$		OK
Klasifikácia požiarnej odolnosti	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Odolnosť proti teplu	EN 12667:2001-01	Bez podložky		$0,01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Anti-static	EN 1815:2016-09			$\leq 2 \text{ kV}$
Odolnosť proti šmyku	EN 13893:2002-11		$\mu \geq 0,30$	DS
Obsah	EN 16165:2021-10 Annex B			$\geq \text{R9}$
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	Ťažké kovy + olovo/kadmium			Neobsahuje
REACH	Karcinogénne, mutagénne alebo reprotoxické zložky triedy 1A a 1B (Zoznam kandidátov)			Neobsahuje
Recyklovaný obsah	Minimum 21% Pre-Consumer Recycled PVC Content			Vyhovujúci
				SCS-RC-20325

