

Charakteristiky produktu

FORMÁT

Šírka	190	mm
Dĺžka	1380	mm
Počet lamiel v balení	5	
m ² v balení	1,311	m ²
Drážky	s vlisovanou drážkou	
Hrúbka	12,0	mm
Pero a drážka	Uniclic	
Záruka proti vodeodolnosti	15	rokov



Zloženie dosky



1. Vynikajúca vrstva odolná voči opotrebovaniu a poškriabaniu
2. Krištáľovo čistý dekor
3. HDF jadro odolné voči vlhkosti
4. Zadný stabilizátor

TOVARENSKÁ ZARUKA

	METÓDA	PARAMETRE			
Trieda použitia	EN 13329			Trieda	21-22-23/31-32-33
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Notified body	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: na balení	
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	schválený orgán	AB 0321 - Satra UK	DOP: na balení	
Záruka	obytných priestoroch		viď. záruka	Doživotná	
	Komerčné použitie	Vodeodolnosť	viď. záruka	15	rokov
		Vodeodolnosť		10	rokov
				10	rokov

Všeobecné údaje (podľa EN 13329)

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	
Odolnosť proti opotrebovaniu	EN 13329		≥ 6000	cyklov
Trieda opotrebenia	EN 13329		AC5	
Odolnosť proti nárazu	EN 17368	Malá guľa	≥ 70 mm	
	EN 13329	Veľká guľa	≥ 1000 mm	
Odolnosť proti poškriabaniu	EN 438-2, 25		Nabíjanie	≥ 3N
Vplyv kolieskovej stoličky	ISO 4918 (s podložkou)	Type W (EN 12529)	25000	cyklov
Hrúbka napučania	ISO 24336	po 24h ponorení pri 20°C	≤ 15%	
Sila zámku	ISO 24334	Fs0,2 dlhá strana	≥ 1 kN/m	
		Fmax dlhá strana		
		Fs0,2 krátka strana	≥ 2 kN/m	
		Fmax krátka strana		
Vplyv nábytkovej nožičky	EN 424		Žiadne viditeľné poškodenie pri testovaní nohou typu 0	
Zvuk povrchu	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1		Odolnosť proti bodovému	≤ 0,05 mm
Odolnosť proti škrvnám	EN 438	Skupina 1, 2	Trieda	5
		Skupina 3	Trieda	4
Všeobecný vzhľad	EN 13329	Výškové rozdiely	≤ 0,15 mm	
		Medzery medzi spojmi	≤ 0,20 mm	
		Dvíhanie sa okrajov na dlhej strane	Konkávna ≤ 0,50%	
			Konvexná ≤ 1,00%	
		Dvíhanie sa okrajov na krátkej strane	Konkávna ≤ 0,15%	
			Konvexná ≤ 0,20%	
Zmeny rozmerov materiálu vplyvom relatívnej vlhkosti	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Farebná stálosť	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	Sivá referencia	Trieda	≥ 4

Všeobecné údaje (podľa EN 13329)

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	QUICK-STEP HODNOTY
Vodeodolnosti	ISO 4760	Kvalitatívne hodnotenie pre obnovenie objemu	< 3	1
		Kvantitatívne hodnotenie pre obnovenie objemu	≤ 0,3mm	≤ 0,03mm
		Netesnosť spojov	Žiadna požiadavka	Žiadny únik

OSTATNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

	METÓDA	PARAMETRE		
Redukcia kročajového hluku	ISO 712/2	Na Quick-Step podložke	ΔLw ≈ 16 dB	(V závislosti na použitej podložke)
Horenie cigarety	EN 438-2,30		Trieda	5
Podlahové vykurovanie		Na Quick-Step podložke	Vid'. špeciálne inštrukcie	Vhodný

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

	METÓDA	PARAMETRE		
Emisie formaldehydu	EN 717-1	ppm	<E1	
Anti-static	EN 1815		≤ 2,0 kV	
Reakcia na oheň	EN 13501-1	Trieda	Cfl-s1	
Odolnosť proti teplu	EN12667	m²K/W	0,0717	m²K/W
Odolnosť proti šmyku	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30	

CERTIFIKÁTY

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Nordic eco-známka	30290001
EPD	

