

TECHNICKÝ LIST

Vydanie 06/2024

ROZMERY

FORMÁT		Small Plank	Small Tile
Šírka	EN 17539:2021-08	189 mm	303 mm
Dĺžka	EN 17539:2021-08	1251 mm	610 mm
Počet lamiel v balení		8	10
m ² v balení		1,892 m ²	1,848 m ²
Hmotnosť v balení		16,73 kg	16,34 kg
Celková hmotnosť na jednotku plochy	EN ISO 23997:2012-02	8109 g/m ² [-10%; +13%]	
Hrúbka	EN 17539:2021-08	6 mm (= 5+1 mm attached underlay)	
Povrchová úprava		Superguard Prime [®]	
Pero a drážka		Uniclic-Uniclic	

TOVÁRENSKÁ ZÁRUKA

	METÓDA	PARAMETRE	HODNOTY	
Trieda použitia	EN ISO 10874		Trieda	23 - 33
Produkčtová norma	EN 16511:2023-05			
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Notified body	NB 2401 - CRET	DOP: pozri koncový štítok na obale
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK	DOP: pozri koncový štítok na obale
Záruka	Obytných priestoroch	Vid. záruka	25	rokov
	Komerčné použitie	Vid. záruka	0 rokov - na vyžiadanie do 10 rokov	

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	HODNOTY
Hranatosť a rovnosť	EN 17539:2021-08		$q_{\max} \leq 0,20 \text{ mm} \mid s_{\max} \leq 0,30 \text{ mm/m}$	OK
Farebná stálosť	EN ISO 105-B02:2014-08	Modrá referencia	Trieda ≥ 6	OK
Rozmerová stabilita	EN ISO 23999:2021-11	6 h pri 80°C	$\leq 0,15\%$	OK
Dvihanie sa okrajov/hrán pozdĺž spojov	EN ISO 23999:2021-11		$\leq 2\text{ mm}$	OK
Odolnosť proti opotrebeniu	ISO 24338:2022-03, Procedure B		≥ 5000 cyklov	OK
Odolnosť proti nárazu	EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F		≥ 1600 mm	OK
Odolnosť proti poškrabaniu	EN 16094:2021-06, method A and B		$l \leq 1,5$ Unit change l at 60°	OK
				$\leq \text{MSR-B2}$
Vplyv kolieskovej stoličky	EN ISO 4918:2021-03	25000 cyklov	Bez delaminácie, bez porušenia	OK
Vplyv nábytkovej nožičky	EN ISO 16581:2019-06	Foot 0,1 mm / 32 kg	Žiadne viditeľné poškodenie	OK
Odolnosť proti bodovému zaťaženiu	EN ISO 24343-1:2012-01		$\leq 0,2 \text{ mm}$	OK
Odolnosť proti škrvnám	EN 438-2:2016+A1:2018-12	Acetón - Káva - NaOH - H2O2 - Lak na topánky		OK
Síla zámku	ISO 24334:2019-07	Fmax dlhá strana	$\geq 1,0 \text{ kN/m}$	OK
		Fmax krátka strana	$\geq 1,5 \text{ kN/m}$	OK
Akustická izolácia	DIN EN ISO 717-2:2013-06	Redukcia kročajového hluku		$\Delta L_{p} = 21 \text{ dB}$
Podlahové vykurovanie		Vhodné pre všetky štandardné vykurovacie systémy IN cementové podklady. Obmedzená aplikácia s vykurovacími fólmami a alternatívami. Maximálna kontaktná teplota $\leq 27^\circ\text{C}$. Pozrite si samostatné pokyny na inštaláciu.		

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	HODNOTY
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-09272
Emisie formaldehydu	EN 717-1:2004-10	Bez pridania formaldehydov vo výrobe	E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)	< Detekovateľný limit
TVOC 28 dní	ISO 16000 časť 9-6	AgBB požiadavky po 28 dňoch $<1000 \mu\text{g/m}^3$		$< 20 \mu\text{g/m}^3$
Klasifikácia požiarnej odolnosti	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Odolnosť proti teplu	EN 12667:2001-01			0,035 m ² K/W
Odolnosť proti šmyku	EN 13893:2002-11		$\mu \geq 0,30$	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R9 - R10
Obsah	Ťažké kovy + olovo/kadmium			Neobsahuje
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	Karcinogénne, mutagénne alebo reprotoxické zložky triedy 1A a 1B (Zoznam kandidátov)			Neobsahuje
REACH	Regulation (EC)			Vyhovujúci
Zmákovadlo	Zmákovadlo bez ortoftalátov			OK
Recyklovaný obsah	Použitý len INTERNE recyklovaný materiál			$\geq 20\%$

